

Esivalmistelut:

TÄRKEÄÄ! SUORITA KAIKKI KOHDAT!

1. Poista tehtaan säilytysrasva rasvanpoistajalla.
2. Pese huolellisesti veneshampoolla ja huuhtele vedellä.
3. Hio pinta huolellisesti hiomalaikalla (nro 60).
4. Poista irtopöly.

Tuote (Hempel)	Kerroksia	Ylimaalausaika @ 20 °C	Riittoisuus	Ohenne
Light Primer ohennettuna 25 %	1	4 h-30 vrk	13	845
Light Primer	1	4 h-30 vrk	8,5	845
Tartuntaprimer -Yacht Primer	1	min. 3 h	9,5	823
Alusafe Antifouling	2-3	min. 9 h	13	808

Ylimaalausajat pätevät ainoastaan yli-maalattaessa samalla tuotteella +20 °C lämpötilassa.

Oheiset tuotteet ovat esimerkkejä.

Maalausrajat	A/cm (keulasilmukasta)	B/cm (murtopisteeseen)	C/cm (perä)
Silver Colibri	40	185	13
Silver Beaver (2020->)	40	190	12
Silver Beaver	40	240	15
Silver Fox (2018->)	37	235	9
Silver Fox (->2017)	40	190	11,8
Silver Wolf	39	275	8
Silver Hawk (2019->)	37	270	7
Silver Hawk (->2018)	40	220	9,8
Silver Shark	60	200	9,7
Silver Shark BRX	60	200	9,7
Silver Shark CCX (2021->)	40	300	10
Silver Eagle BR	56	301	15
Silver Eagle BRX	56	301	15
Silver Eagle CC	50	190	7
Silver Eagle DC	50	190	11
Silver Eagle Cabin	50	250	11
Silver Star Cabin	50	250	11
Silver Eagle WA	50	250	11
Silver Moreno	45	360	12,4
Silver Condor	47	370	5,7

Mitat ovat ohjeellisia, koska ne riippuvat paljon veneeseen asennettavasta koneesta. Mikäli veneeseen asennetaan suurin mahdollinen kone tai/ja veneessä on muuten paljon painoa tulee maalausrajaa nostaa.

MYRKKYMAALAUSSRAJA

